

# 3

# Scotch® Klebeband 371

## Standard-BOPP-Verpackungsklebeband

### Produkt Datenblatt

Hergestellt in einem ISO 9002 zertifizierten Werk

Ersetzt: März 2000

Stand: August 2000

<b>Produktbeschreibung</b>	#371 ist ein Standard Verpackungsklebeband. Das Trägermaterial aus bi-axial gerecktem Polypropylenfilm	ist beschichtet mit einem Klebstoff aus synthetischem Kautschuk (lösungs-mittelfrei), der eine hohe	Scherfestigkeit und Anfangshaftung auf Kraft- sowie Testlinerkartonagen aufweist.
----------------------------	--	---	---

<b>Physikal. Eigenschaften</b> Nicht für Spezifikationszwecke	<b>Klebstoff-Typ</b>	Synthetischer Kautschuk (lösemittelfrei)	
	<b>Trägermaterial</b>	Bi-axial gereckter Polypropylenfilm	
	<b>Dicke des Trägers</b>	28 µm (0,028mm)	AFERA 4006
	<b>Gesamtdicke</b>	48 µm (0,048mm)	AFERA 4006
	<b>Farbe</b>	Transparent, Braun	
	<b>Verfügbare Breiten</b>	19, 25, 38, 50, 75 150 mm	Andere Größen sind an Mindestabnahmemengen gebunden. Einzelheiten erfahren Sie über das 3M Kundenservicebüro.
	<b>Verfügbare Längen (m)</b>	66, 990, 1500 m	
	<b>Kern-Innendurchmesser</b>	76,2 mm (3")	
<b>Lagerbedingungen</b>	An einem trockenen, sauberen Ort, unverarbeitet, 12 Monate nach Eingang beim Kunden im Originalkarton bei 18 – 21 °C Lagertemperatur und 40 bis 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Ware nach Eingangsdatum verarbeiten.		

<b>Produktmerkmale</b> Nicht für Spezifikationszwecke	<b>Schälkraft auf Stahl</b>	4,0N/cm	AFERA 4001
	<b>Reißkraft</b>	45,0 N/cm	AFERA 4004
	<b>Reißdehnung</b>	160 %	AFERA 4005
	<b>Scherfestigkeit</b>	4.500+ Minuten	AFERA 4012

<b>Anwendungen</b>	#371 kann problemlos mit allen handelsüblichen Handhabrollern (z.B. H-150 geräuschreduzierend) und Kartonverschleißmaschinen	verarbeitet werden. Es ist geeignet zum Verschließen von leichten bis mittelschweren Kartonagen. Nach der Verklebung behält	das Klebeband seine Funktionsfähigkeit bei den während des Transports und der Lagerung üblichen Temperaturen.
--------------------	--	---	---

#### Wichtiger Hinweis:

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.