

## Cyberbond 2241 Xtraflex

Cyanacrylatklebstoff

### Technisches Datenblatt

#### Produktbeschreibung

Teilflexibilisierter Cyanacrylat für dynamisch stark beanspruchte und temperaturbelastete Verbindungen. CB 2241 weist eine gewisse Schlagfestigkeit auf. Der Klebstoff ergibt sehr gute Resultate bei Metall zu Gummi bzw. Metall zu Kunststoff Verbindungen. Sehr hohe Temperaturbeständigkeit. Schwitzwasser-, Salzsprüh- & Cataplasmatests wurden bestanden.

<b>A. Monomeres Cyanacrylat (flüssig)</b>	
Basis Monomer	modifi. Ethylester
Farbe	schwarz
Viskosität bei +20°C	1.900-2.900 mPa*s
Dichte bei +20°C	1,06 g/cm <sup>3</sup>
Flammpunkt (flüssiges Monomer)	+85°C
<b>Anpresszeiten auf *</b>	
Metall (Stahl)	ca. 50-80 Sekunden
Kunststoff (ABS)	ca. 7-13 Sekunden
Gummi (EPDM)	ca. 9-12 Sekunden
Holz (Buche)	> 40 Sekunden
<b>B. Polymeres Cyanacrylat (ausgehärtet)</b>	
Zugfestigkeit an NBR (Gummi)	61 N/cm <sup>2</sup> (Materialbruch)
Zugscherfestigkeit auf Stahl	16-28 N/cm <sup>2</sup>
Temperatureinsatzbereich (Polymer)	-55°C bis +140°C
<b>Freigaben / Spezifikationen</b>	USP Class IV, USP 25, EN/ISO 10993-11
<b>Optimale Lagerbedingungen</b>	Ungeöffnete Gebinde kühl und trocken lagern. Optimal zwischen +2°C und +8°C (vor der Nutzung auf Raumtemperatur bringen). Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

\* Die Härtung erfolgt durch Oberflächen und Luftfeuchtigkeit. Innerhalb kurzer Zeit wird eine hohe Weiterverarbeitungsfestigkeit erreicht, die von den jeweiligen Umgebungseinflüssen und Materialien abhängt. Der Aushärtungsprozess setzt sich für mindestens 24 Stunden fort bis sich Endfestigkeit und volle Widerstandsfähigkeit entwickelt haben.

#### Wichtiger Hinweis:

Die aufgeführten Angaben stellen unverbindliche Erfahrungswerte des Herstellers dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Aufgrund anwendungsspezifischer Einflüsse ist vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung für den vorgesehenen Verwendungszweck durchzuführen, da die Werte in der Praxis abweichen können. Bitte beachten Sie die für Klebeprodukte üblichen Verarbeitungshinweise. Dieses Dokument unterliegt keinem automatischen Änderungsdienst. Fordern Sie vor Verwendung das aktuelle Datenblatt an.