Technisches Datenblatt

Ausgabe 4.2.2000

AT205 Mattschwarzes Aluminium-Klebeband

Kurzbeschreibung
Druckempfindliches Aluminium-Band, beschichtet mit Hochtemperaturkleber und mit Trennpapier ausgerüstet.

- Matte Ausrüstung.
- Nicht-reflektierend.
- Flammhemmend, wenn aufgeklebt.
- Wasserfest.
- Leicht abreißbar.
- Leicht abrollbar.
- Sehr breite Temperaturspanne.

Technische Daten

Typische Mittelwerte

Banddicke	0,09 mm
Bruchlast	35 N/cm
Bruchdehnung	11 %
Klebkraft	
auf Stahl	4,0 N/cm
auf nassem Stahl	4,0 N/cm
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis 150°C
Anwendungstemperatur	0°C bis 40°C
Max. Temp.-Beständigkeit (kurzzeitig)	200°C

HINWEIS
Bitte beachten Sie, daß es sich bei den nebenstehenden technischen Daten, sofern nicht anders angegeben, um Mittelwerte handelt, die weder als Höchst- noch als Mindestwerte herangezogen werden können. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen vorzunehmen. Bei jeder Änderung wird ein revidiertes technisches Datenblatt herausgegeben. Der Anwender muß sich in jedem Fall, auch nach einer Änderung, von der Eignung des Bandes für seinen Einsatzzweck überzeugen. Bitte prüfen Sie, ob Ihnen das neueste technische Datenblatt vorliegt. Alle Breiten- und Längentoleranzen sind gem. British Standards. Vor der Verarbeitung des Bandes sollten Sie unser Sicherheitsdatenblatt beachten, das auf Anfrage erhältlich ist.

LAGERUNG
Klebebänder, die unter der empfohlenen Mindest-Anwendungstemperatur gelagert waren, müssen vor Gebrauch auf diese erwärmt werden. Dies kann bis zu 24 Stunden dauern.

ADVANCE
Selbstklebebänder

BSI REGISTERED
BS EN ISO 9002
Q05206

AFERA
Association des Fabricants Européens de Rubans Auto-Adhésifs.

Ihr Klebeband-Fachhändler:

Vink König Deutschland GmbH
Bossert | deutsche adp | F+Z
Alter Wall 69
20457 Hamburg

Tel. 040-639045-0
Fax 040-639045-55
E-Mail: info@bossert-hamburg.de
Internet: www.bossert-hamburg.de